

Mutliprimer

UZIN PE 260

Dispersionsprimer til gamle undergulve ved renoveringer

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ Ufortyndet på tætte eller svagt sugende undergulve (f. eks. stengulve eller keramikfliser, vandfaste lag, epoxy-belægninger) samt på gamle undergulve, der har behov for sanering med fast hæftende, vandfaste lim- eller spartelmasserester (f. eks. kunstharpiks-, neopren-, bitumen- eller dispersionslimrester)
- ▶ Fortyndet på støvede og sugende undergulve.

EGNHED:

- ▶ på gamle undergulve, der har behov for sanering med fast hæftende, vandfaste lim- eller spartelmasserester (f. eks. kunstharpiks-, neopren-, bitumen- eller dispersionslimrester)
- ▶ på tætte eller svagt sugende undergulve (f. eks. stengulve eller keramikfliser, vandfaste lag, epoxy-belægninger)
- ▶ på gamle eller støbeasfaltgulve, der ikke er sandstrøet
- ▶ på magnesia- og magnesitgulve
- ▶ på spånplader P4 – P7, OSB 2 – OSB 4-plader og andre egnede træundergulve
- ▶ før spartelarbejde med UZIN cement- eller gipsspartelmasser
- ▶ på undergulve med indbygget gulvvarme
- ▶ til gulve der belastes med kontorstolehjul iht. DIN EN 12 529
- ▶ til gulve med kraftig belastning i bolig-, erhvervs- og industriområdet



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN PE 260 er en højkoncentreret dispersionsprimer, der kan bruges på sugende og ikke sugende undergulve, især før spartelarbejder. Til indendørs brug.

- ▶ højkoncentreret
- ▶ filmdannende
- ▶ perfekt vedhæftningslag på tætte undergulve
- ▶ høj spærrevirkning mod vand, der skal udrøres
- ▶ fri for opløsningsmidler



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-dunk
Emballagestørrelse	10 KG
Holdbarhed	min. 12 måneder
Farve våd	hvid
Farve tør	transparent
Forbrug	40-150 g/m ²
Tørretid	1 time*
Minimum arbejdstemperatur	10 °C på gulvet

* Ved 20 °C og 65 % RF.



FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snavs, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen.

Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler.

Lag med dårlig vedhæftning eller ustabile lag, som f.eks. løs slipmiddel, limrester, spartelmasse, belægning eller malingrester mm. fjernes ved børstning, slibning, fræsning eller slyngrensning.

Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og anvendes en egnet primer fra UZIN's produktsortiment.

Lad altid den påførte primer tørre helt op.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

1. Emballage skal have rumtemperatur før brug og rystes godt.
2. Påfør primer med UZIN nylon-plys-rullen (art. nr.: 9394) jævnt solidt og på hele overfladen på undergulvet. Undgå at der dannes pytter.
3. Rengør værktøjet med vand efter brug

ANVENDELSESTABEL:

Underlag / anvendelse	Forbrug	Tørretid
Fastsidende og vandfaste limrester	100-150 g/m ² (ufortyndet)	1 time*
Støbeasfaltgulve, (ikke sandstrøet) ikke sugende undergulve	100-150 g/m ² (ufortyndet)	1 time*
Spånplader, træ-undergulve	100-150 g/m ² (ufortyndet)	1 time*
Magnesia- og magnesitgulve	100-150 g/m ² (ufortyndet)	1 time*
Undergulve med støvende eller ru overflader	50-75 g/m ² (1 : 1 til 1 : 2)	1 time*
Sugende undergulve, f.eks. cementbaserede undergulve	ca. 40 g/m ² (1 : 3)	30 minutter*

* Ved 20 °C og 65 % RF.

VIGTIG INFORMATION:

- Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Primer skal have rumtemperatur før den anvendes.
- Kan bedst bearbejdes ved 15 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- Ved flerlags-spartling skal man lade den tidligere bearbejdede spartelmasse tørre fuldstændigt, fortyndet med UZIN PE 260 (1 : 3) mellempimer og efter tilstrækkelig tørretid udføre den efterfølgende spartling.
- Ved spartling på fugtfølsomme gipsgulve eller ustabile underlag (f. eks. limrester) skal der anvendes en reaktionsharpiksprimer såsom UZIN PE 480 sandstrøet, eller UZIN PE 414 BiTurbo med efterfølgende påført PE 280.
- **Primning af undergulve, som efterfølgende påføres et mere end 10 mm tykt spartellag:** Vor hovedanbefaling er, at bruge epoxy (2 K) produkter, men følgende er også muligt: Ikke sugende undergulve: PE 280 tørretid, 12 timer. Sugende undergulve: PE 360 tørretid 1 time. PE 260 tørretid 12 timer.
- **Vigtig information:** Læg altid primeren ud, i et tyndt lag, i lagtykkelser, der dækker hele undergulvets overflade. Brug ikke PE 360 på poleret / helikopter glittet beton, hvis spartellaget efterfølgende skal være tykkere end 10 mm. Spartelmasselag > 10 mm, sandblæs eller slib og støvsug betonen, før PE 360 påføres. PE 260, tørretiden er afhængig af undergulvets sugsevne og kan være kortere end de anbefalede 12 timer.
- Ikke egnet til direkte limninger med parketlim.
- Ikke egnet på vandopløselige limrester (f. eks. Sulfit-ludlim) eller fastgørelser. Produkter, der er egnede til dette skal venligst findes i UZIN produktoversigten.
- Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægnings, samt de gældende, nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- Fri for opløsningsmidler
- EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Polymer dispersion, konserveringsmidler, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Når produktet er tørt har det en neutral lugt og giver ingen fysiologisk eller økologisk risiko. Grundlæggende forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt.

Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.