

## TU.DEVON (20 mm)

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 60,5x60,5                     |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS</i> (mm) | 20                            |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELÁNICO/ <i>PORCELAIN</i> |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | NO ESMALTADO/ <i>UNGLAZED</i> |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - UGL                     |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>                                                               |                                                       | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>       |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL  | DIMENSIONES                      | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY     | DIMENSIONS                       | COMPLIES WITH THE STANDARD |
|    | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA                  | VALOR MEDIO (%)                  | ≤ 0,5 %                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION                   | AVERAGE VALUE (%)                |                            |
|    | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN           | FUERZA DE ROTURA                 | >10.000 N                  |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE                 | BREAKING STRENGTH (N)            |                            |
|                                                                                     |                                                       | RESISTENCIA A LA FLEXIÓN         | 35 – 45 N/mm <sup>2</sup>  |
|    | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA | ABRASIÓN PROFUNDA                | < 130 mm <sup>2</sup>      |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION        | DEEP ABRASION (mm <sup>2</sup> ) |                            |
|    | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO      | RESULTADO                        | RESISTE                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE                 | RESULT                           | RESISTS                    |
|   | UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA           | RESULTADO                        | RESISTE                    |
|                                                                                     | UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE                  | RESULT                           | RESISTS                    |
|  | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA               | CLORURO AMÓNICO                  | A                          |
|                                                                                     |                                                       | AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l        |                            |
|                                                                                     |                                                       | HIPOCLORITO SÓDICO               | A                          |
|                                                                                     |                                                       | SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l      |                            |
|                                                                                     |                                                       | ÁCIDO CLORHÍDRICO                | CUMPLE CON LA NORMA        |
|                                                                                     |                                                       | HYDROCHLORIC ACID 3%             |                            |
|  | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS         | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO     | 5                          |
|                                                                                     |                                                       | GREEN AGENT IN LIGHT OIL         |                            |
|                                                                                     |                                                       | SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO      | 5                          |
|                                                                                     |                                                       | IODINE SOLUTION IN ALCOHOL       |                            |
|                                                                                     |                                                       | ACEITE DE OLIVA                  | 5                          |
|                                                                                     |                                                       | OLIVE OIL                        |                            |
|  | UNE 41901 EX RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)   | CLASE                            | CLASE                      |
|                                                                                     | UNE 41901 EX SLIP RESISTANCE (PENDULUM)               | CLASS                            | CLASS 3                    |
|  | DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)     | RESULTADO                        | R11                        |
|                                                                                     | DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)  | RESULT                           |                            |

OBSERVACIONES:

V<sup>0</sup>B<sup>0</sup> LABORATORIO:

